



PCT
WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
Internationales Büro
INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6 : B05D 7/16, 7/00	A1	(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 97/47401 (43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 18. Dezember 1997 (18.12.97)
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP97/02920 (22) Internationales Anmeldedatum: 5. Juni 1997 (05.06.97) (30) Prioritätsdaten: 196 23 372.0 12. Juni 1996 (12.06.96) DE (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): HERBERTS GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAF- TUNG [DE/DE]; Christbusch 25, D-42285 Wuppertal (DE). (72) Erfinder; und (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): WETZEL, Komelia [DE/DE]; Dasnöckel 61, D-42329 Wuppertal (DE). BOLLENBERG, Ingrid [DE/DE]; Haaner Strasse 309, D-42329 Wuppertal (DE). DÖSSEL, Karl-Friedrich [DE/DE]; Hardtstrasse 135, D-42107 Wuppertal (DE). JÖLLENBECK, Manfred [DE/DE]; Herderstrasse 8e, D- 42327 Wuppertal (DE). WINDMANN, Reinhard [DE/DE]; Gennebrecker Strasse 41, D-42279 Wuppertal (DE). KEGEL, Heinz-Günter [DE/DE]; Clausewitzerstrasse 32, D-42389 Wuppertal (DE). (74) Anwalt: TÜRK GILLE HRABAL LEIFERT; Brucknerstrasse 20, D-40593 Düsseldorf (DE).		(81) Bestimmungsstaaten: AU, BR, CA, JP, KR, MX, PL, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE). Veröffentlicht <i>Mit internationalem Recherchenbericht. Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist. Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.</i>
(54) Title: PROCESS FOR PRODUCING MULTI-COAT PAINTS ON ELECTRICALLY CONDUCTIVE SUBSTRATES		
(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON MEHRSCHICHTLACKIERUNGEN AUF ELEKTRISCH LEITFÄHIGEN SUBSTRATEN		
(57) Abstract A process for multi-coat painting by the electrophoretic application of a primer on a conductive substrate, stoving the primer coat obtained, coating with a colouring and/or effect-providing undercoat and application of a coat of clear lacquer and stoving the undercoat and clear lacquer topcoat, in which a colouring and/or effect-providing undercoat on an aqueous base is applied directly to the stoved primer without the application of other intermediate coats, said undercoat containing one or more water-dilutable binders and one or more polyisocyanates with free or blocked-isocyanate groups, where the hydroxyl number of the binder solids in the aqueous undercoat is 10 to 300 mg KOH/g and the ratio of the number of free or blocked NCO groups to that of the hydroxyl groups arising from the binder solids is over 0.5:1 and under 5:1.		
(57) Zusammenfassung Verfahren zur Mehrschichtlackierung durch elektrophoretischen Auftrag einer Grundierung auf ein leitfähiges Substrat, Einbrennen der erhaltenen Grundierungsschicht, Überlackieren mit einer farb- und/oder effektgebenden Basislacksschicht und Auftrag einer Klarlacksschicht sowie Einbrennen der Basislack- und Klarlacksschicht, bei dem direkt auf die eingebrannte Grundierungsschicht, ohne Aufbringen weiterer Zwischenschichten, ein farb- und/oder effektgebender Basislack auf wässriger Basis aufgetragen wird, der ein oder mehrere wasserverdünnbare Bindemittel, sowie ein oder mehrere Polyisocyanate mit freien oder blockierten Isocyanatgruppen enthält, wobei die Hydroxylzahl des Bindemittelfestkörpers im wässrigen Basislacküberzugsmittel 10 bis 300 mg KOH/g beträgt und das Verhältnis der Anzahl freier oder blockierter NCO-Gruppen zur Anzahl der dem Bindemittelfestkörper entstammenden Hydroxylgruppen über 0,5 : 1 und unter 5 : 1 liegt.		

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland	ML	Mali	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	MN	Mongolei	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MR	Mauritanien	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MW	Malawi	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MX	Mexiko	US	Vereinigte Staaten von Amerika
CA	Kanada	IT	Italien	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CG	Kongo	KE	Kenia	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NZ	Neuseeland	ZW	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	PL	Polen		
CM	Kamerun	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CN	China	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CU	Kuba	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
CZ	Tschechische Republik	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DE	Deutschland	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
DK	Dänemark	LR	Liberia	SG	Singapur		
EE	Estland						

Verfahren zur Herstellung von Mehrschichtlackierungen auf elektrisch leitfähigen
Substraten

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer mehrschichtigen Lackierung elektrisch leitfähiger, z.B. metallischer, Substrate, insbesondere zur Kraftfahrzeuglackierung.

Heutige, hochwertige Kraftfahrzeugserienlackierungen bestehen im allgemeinen aus einer elektrophoretisch aufgetragenen vor Korrosion und Steinschlag schützenden Grundierung, einer nachfolgenden vor Steinschlag schützenden und die Oberfläche glättenden Füllerschicht und einer anschließend aufgetragenen dekorativen Zweischichtlackierung aus einer abhängig vom jeweiligen Farbton in einem oder mehreren Spritzgängen applizierten farb- und/oder effektgebenden Basislackschicht und einer darauf naß-in-naß applizierten, die Oberfläche versiegelnden schützenden Klarlackschicht.

Die EP-A-0 265 363 beschreibt ein Verfahren zur Vermeidung der Vergilbung einer Mehrschichtlackierung, wobei eine Grundierung in Form eines eingebrannten kathodischen Tauchlacks, welcher als Vernetzer spezielle blockierte Polyisocyanate enthält, mit einem handelsüblichen pigmentierten Basislack und einem handelsüblichen Klarlack im Naß-in-Naß-Verfahren überlackiert wird. Eine Füllerschicht entfällt. Es hat sich im Rahmen der vorliegenden Erfindung gezeigt, daß die direkte Überlackierung einer eingebrannten Elektrotauchlackschicht mit einer Zweischichtlackierung aus einem üblichen mit Melaminharz vernetzenden, lösemittelhaltigen Basislack auf Acrylharz- oder Polyesterharzbasis und einem üblichen Klarlack eine Mehrschichtlackierung liefert, die das heute für Kraftfahrzeugerstlackierungen geforderte Eigenschaftsniveau, insbesondere Steinschlagschutzniveau nicht erreicht.

Die DE-A-195 29 394 beschreibt ein Verfahren zur Herstellung einer mehrschichtigen Lackierung auf metallischen Substraten durch elektrophoretischen Auftrag einer Grundierung, Einbrennen der erhaltenen Grundierungsschicht, Überlackieren mit einer farb- und/oder effektgebenden Basislackschicht und gegebenenfalls Auftrag einer Klarlackschicht, bei dem direkt auf die eingebrannte Grundierungsschicht, ohne Aufbringen weiterer Zwischenschichten ein farb- und/oder effektgebender Basislack auf wäßriger Basis aufgetragen wird, der ein oder mehrere wasserverdünnbare Bindemittel, die frei von Hydroxylgruppen sind oder Hydroxylgruppen entsprechend einer OH-Zahl von unter 100 mg KOH/g aufweisen, sowie ein oder mehrere Di- und/oder Polyisocyanate mit freien Isocyanatgruppen in einer Menge von 4 bis 45 g, berechnet als freies NCO, pro 100 g seines Bindemittelfestkörpers enthält, wobei das Verhältnis der Anzahl freier NCO-Gruppen zur Anzahl von im Bindemittel vorhandenen OH-Gruppen über 5 : 1 liegt. Der hohe Isocyanatüberschuß führt dazu, daß der Großteil der Isocyanatgruppen nicht mit dem Bindemittel, sondern mit Wasser reagiert.

Aus Gründen der Rationalisierung und der Materialersparnis besteht bei der Kraftfahrzeuglackierung der Wunsch nach einer Reduktion der Anzahl der Arbeitsgänge und der Lackschichten sowie einer Schichtdickenreduzierung des Lackaufbaus, ohne jedoch wesentliche Einbußen im üblichen Gesamteigenschaftsniveau zuzulassen.

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren zur Herstellung von Mehrschichtlackierungen, insbesondere von Kraftfahrzeuglackierungen mit im Vergleich zum Stand der Technik vergleichbarem Gesamteigenschaftsniveau bei verringerter Anzahl an Lackschichten bzw. Einbrennschritten und bevorzugt auch verringerter Schichtdicke des Gesamtlackaufbaus bereitzustellen. Insbesondere soll das Verfahren auch die Herstellung von Kraftfahrzeugeffektlackierungen mit hoher Effektausprägung erlauben.

Es hat sich gezeigt, daß diese Aufgabe überraschenderweise gelöst werden kann durch das einen Gegenstand der Erfindung bildende Verfahren zur

Mehrschichtlackierung durch elektrophoretischen Auftrag einer Grundierung auf ein leitfähiges, z.B. metallisches Substrat, Einbrennen der erhaltenen Grundierungsschicht, Überlackieren mit einer farb- und/oder effektgebenden Basislackschicht und Auftrag einer Klarlackschicht sowie bevorzugt gemeinsames Einbrennen der Basislack- und Klarlackschicht, das dadurch gekennzeichnet ist, daß direkt auf die eingebrannte Grundierungsschicht, ohne Aufbringen weiterer Zwischenschichten ein farb- und/oder effektgebender Basislack auf wässriger Basis aufgetragen wird, der ein oder mehrere wasserverdünnbare Bindemittel, sowie ein oder mehrere Polyisocyanate mit freien oder blockierten Isocyanatgruppen enthält, wobei die Hydroxylzahl des Bindemittelfestkörpers im wässrigen Basislacküberzugsmittel zwischen 10 und 300 mg KOH/g beträgt und das Verhältnis der Anzahl freier oder blockierter NCO-Gruppen zur Anzahl der dem Bindemittelfestkörper entstammenden Hydroxylgruppen über 0,5 : 1 und unter 5 : 1 liegt.

Es hat sich gezeigt, daß das erfindungsgemäße Verfahren besonders günstig für Kraftfahrzeugkarossen oder deren Teile durchführbar ist. Es besteht der Vorteil, die elektrophoretisch erhaltene Grundierung direkt, ohne Aufbringen von Zwischenschichten, beispielsweise einer Füllerschicht, mit der Basislackschicht zu überlackieren.

Innerhalb des erfindungsgemäßen Verfahrens können alle an sich bekannten anodisch oder kathodisch abscheidbaren Elektrotauchlacke zur Erzeugung einer elektrophoretisch aufgetragenen Grundierung verwendet werden. Dabei handelt es sich z.B. um wässrige Überzugsmittel mit einem Festkörper bis zu 50 Gew.-%, beispielsweise 10 bis 50 Gew.-%, insbesondere 10 bis 20 Gew.%. Der Festkörper wird gebildet aus für die Elektrotauchlackierung üblichen Bindemitteln, die ionische Gruppen oder in ionische Gruppen überführbare Gruppen sowie gegebenenfalls zur chemischen Vernetzung fähige Gruppen tragen, sowie gegebenenfalls vorhandenen Vernetzern, Pigmenten, Füllstoffen und/oder lacküblichen Additiven. Die ionischen oder in ionische Gruppen überführbaren Gruppen können anionische oder in anionische Gruppen überführbare Gruppen, z.B. saure Gruppen, wie -COOH-Gruppen

oder kationische oder in kationische Gruppen überführbare, z.B. basische Gruppen, wie Aminogruppen oder Ammonium-, z.B. quartäre Ammoniumgruppen, Phosphonium- und/oder Sulfonium-Gruppen sein. Bevorzugt sind Bindemittel mit basischen bzw. kationischen Gruppen. Besonders bevorzugt sind stickstoffhaltige basische Gruppen. Diese Gruppen können quarternisiert vorliegen oder sie werden zumindest teilweise mit einem üblichen Neutralisationsmittel, einer Säure, z.B. einer organischen Monocarbonsäure, wie z.B. Ameisensäure oder Essigsäure, in ionische Gruppen überführt.

Zur Herstellung der Elektrottauchlackschicht können beispielsweise die üblichen, anionische Gruppen enthaltenden anodisch abscheidbaren Elektrottauchlack-Bindemittel und Lacke (ATL) verwendet werden. Es handelt sich beispielsweise um Bindemittel auf Basis von Polyestern, Epoxidharzen, Poly(meth)acrylaten, Maleinatölen oder Polybutadienölen mit einem Gewichtsmittel der Molmasse von beispielsweise 300 bis 10000 und einer Säurezahl von 35 bis 300 mg KOH/g. Die Bindemittel tragen z.B. -COOH, -SO₃H und/oder -PO₃H₂-Gruppen. Die Harze können nach Neutralisation von mindestens einem Teil der sauren Gruppen in die Wasserphase überführt werden. Die Bindemittel können selbstvernetzend oder fremdvernetzend sein. Die Lacke können daher auch übliche Vernetzer enthalten, z.B. Triazinharze, Vernetzer, die umesterungsfähige Gruppen enthalten oder blockierte Polyisocyanate. Spezielle Beispiele für solche im erfindungsgemäßen Verfahren einsetzbare anionische Gruppen enthaltende anodisch abscheidbare Elektrottauchlack-Bindemittel und Lacke (ATL) sind z.B. in der DE-A-28 24 418 beschrieben.

Bevorzugt werden im erfindungsgemäßen Verfahren jedoch kathodische Elektrottauchlacke (KTL) auf Basis kationischer bzw. basischer Bindemittel eingesetzt. Solche basischen Harze sind beispielsweise primäre, sekundäre oder tertiäre Aminogruppen enthaltende Harze, deren Aminzahlen z.B. bei 20 bis 250 mg KOH/g liegen. Das Gewichtsmittel der Molmasse (Mw) der Basisharze liegt bevorzugt bei 300 bis 10000. Beispiele für solche Basisharze sind Amino(meth)acrylatharze, Aminoepoxidharze, Aminoepoxidharze mit endständigen Doppelbindungen, Aminoepoxidharze mit primären OH-Gruppen, Aminopolyurethanharze,

aminogruppenhaltige Polybutadienharze oder modifizierte Epoxidharz-Kohlendioxid-Amin-Umsetzungsprodukte. Diese Basisharze können selbstvernetzend sein oder sie werden mit bekannten Vernetzern im Gemisch eingesetzt. Beispiele für solche Vernetzer sind die dem Fachmann geläufigen Aminoplastharze, blockierte Polyisocyanate, Vernetzer mit endständigen Doppelbindungen, Polyepoxidverbindungen oder Vernetzer, die umesterungsfähige Gruppen enthalten.

Beispiele für in erfindungsgemäß verwendbaren kathodischen Tauchlack (KTL)-Bädern einsetzbare Basisharze und Vernetzer sind in EP-A-0 082 291, EP-A-0 234 395, EP-A-0 227 975, EP-A-0 178 531, EP-A-0 333 327, EP-A-0 310 971, EP-A-0 456 270, US 3 922 253, EP-A-0 261 385, EP-A-0 245 876, DE-A-33 24 211, EP-A-0 414 199 und EP-A-0 476 514 beschrieben.

Solche Harze können allein oder im Gemisch eingesetzt werden. Bevorzugt werden sogenannte "non-yellowing"-KTL-Systeme eingesetzt, die eine Vergilbung oder Verfärbung der Mehrschichtlackierung beim Einbrennen vermeiden. Beispielsweise handelt es sich dabei um mittels speziell ausgewählter blockierter Polyisocyanate vernetzende KTL-Systeme, wie beispielsweise in EP-A-0 265 363 beschrieben.

Zusätzlich zu den Basisharzen und gegebenenfalls vorhandenem Vernetzer kann das Elektrotauchlack (ETL)-Überzugsmittel Pigmente, Füllstoffe und/oder lackübliche Additive enthalten. Als Pigmente und Füllstoffe kommen die üblichen anorganischen und/oder organischen Pigmente und Füllstoffe in Frage. Beispiele sind Ruß, Titandioxid, Eisenoxidpigmente, Phthalocyaninpigmente, Chinacridonpigmente, Kaolin, Talkum oder Siliziumdioxid.

Die Pigmente können zu Pigmentpasten dispergiert werden, z.B. unter Verwendung von bekannten Pastenharzen. Solche Harze sind dem Fachmann geläufig. Beispiele für erfindungsgemäß in KTL-Bädern verwendbare Pastenharze sind in der EP-A-0 183 025 und in der EP-A-0 469 497 beschrieben.

Als Additive sind die üblichen Additive möglich, wie sie insbesondere für ETL-

Überzugsmittel bekannt sind. Beispiele dafür sind die dem Fachmann geläufigen, üblichen Netzmittel, Neutralisationsmittel, Verlaufsmittel, Katalysatoren, Korrosionsinhibitoren, Antischaummittel, Lösemittel, insbesondere jedoch Lichtschutzmittel gegebenenfalls in Kombination mit Antioxidantien.

Aus den Elektrotauchlackbädern werden durch elektrophoretische Abscheidung in bekannter Weise Grundierungen auf das elektrisch leitfähige, z.B. metallische Substrat aufgebracht, beispielsweise in einer Trockenschichtdicke von 15 bis 30 μm .

Gegebenenfalls können dann nicht festhaftende Lackreste abgespült werden. Die erhaltene Lackschicht wird dann bei erhöhter Temperatur, beispielsweise bis zu 180°C, eingebrannt und chemisch vernetzt, bevor erfindungsgemäß ohne Aufbringen weiterer Zwischenschichten eine farb- und/oder effektgebende Wasserbasislackschicht und eine Klarlackschicht bevorzugt im Naß-in-Naß-Verfahren aufgebracht werden.

Der Wasserbasislack enthält ein oder mehrere wasserverdünnbare Bindemittel, sowie ein oder mehrere Polyisocyanate mit freien oder blockierten Isocyanatgruppen, wobei die Hydroxylzahl des Bindemittelfestkörpers im wäßrigen Basislacküberzugsmittel zwischen 10 und 300 mg KOH/g beträgt. Das Verhältnis der Anzahl freier oder blockierter NCO-Gruppen zur Anzahl der dem Bindemittelfestkörper entstammenden Hydroxylgruppen liegt über 0,5 : 1 und unter 5 : 1.

Bei den im erfindungsgemäßen Verfahren einsetzbaren farb- und/oder effektgebenden Wasserbasislacken handelt es sich um wäßrige, an sich wasserunmischbare (die mit externen Emulgatoren eingesetzt werden) oder wasserverdünnbare Bindemittel, ein oder mehrere freie oder blockierte Polyisocyanate, gegebenenfalls zusätzliche Vernetzer, gegebenenfalls hydroxyfunktionelle Reaktivverdünner sowie farb- und/oder effektgebende Pigmente und/oder Füllstoffe und lackübliche Additive enthaltende Überzugsmittel. Die Hydroxylzahl ihres Bindemittelfestkörpers beträgt zwischen 10 und 300, bevorzugt zwischen 20 und 200, besonders bevorzugt zwischen 30 und 150 mg KOH/g. Der Bindemittelfestkörper wird gebildet aus der Summe der nicht-flüchtigen Bestandteile der Bindemittel an sich und der gegebenenfalls enthaltenen Pastenharze (spezielle Anreibebindemittel für Pigmente und Füllstoffe) sowie aus gegebenenfalls enthaltenen hydroxyfunktionellen Reaktivverdünnern. Die Summe aus

Bindemittelfestkörper, freiem oder blockiertem Polyisocyanat und gegebenenfalls zusätzlichem Vernetzer wird als Festharzgehalt des im erfindungsgemäßen Verfahren einsetzbaren Wasserbasislacks definiert.

5 Das oder die freien oder blockierten Polyisocyanate sind in einer solchen Menge enthalten, daß das Verhältnis der Anzahl freier oder blockierter NCO-Gruppen zur Anzahl der dem Bindemittelfestkörper entstammenden Hydroxylgruppen über 0,5 : 1 und unter 5 : 1, bevorzugt bei 0,7 : 1 bis 2,5 : 1 und insbesondere bei 0,8 : 1 bis 2,0 : 1 liegt. Bevorzugt sind freie, nicht blockierte Polyisocyanate, d.h. bei den im
10 erfindungsgemäßen Verfahren einsetzbaren Wasserbasislacken handelt es sich bevorzugt um zweikomponentig zu lagernde Überzugsmittel.

Die im erfindungsgemäßen Verfahren einsetzbaren Wasserbasislacke enthalten in Wasser gelöste oder dispergierte Bindemittel. Dabei kann es sich um an sich nicht
15 wasserverdünnbare Bindemittel handeln, die unter Zusatz externer Emulgatoren in die wäßrige Phase überführt worden sind. Als externe Emulgatoren können kationaktive, anionaktive oder nicht-ionische Emulgatoren dienen. Beispiele für verwendbare fremdemulgierte Systeme aus hydroxyfunktionellem Bindemittel und freiem Polyisocyanat sind beschrieben in DE-C-43 15 593. Bevorzugt jedoch enthalten die
20 Wasserbasislacke wasserverdünnbare Bindemittel, die frei von externen Emulgatoren eingesetzt werden können. Bei den wasserverdünnbaren Bindemittelsystemen handelt es sich um selbstdispersierende Bindemittel, deren Wasserverdünnbarkeit aus einem ausreichend hohen Gehalt an ionischen Gruppen und/oder hydrophilen nicht-ionischen Polyoxyalkylenstrukturen resultiert. Bevorzugt enthalten sie ionische Gruppen und
25 gegebenenfalls zusätzlich nicht-ionische Polyoxyalkylenstrukturen, beispielsweise Polyoxypropylen- und/oder Polyoxyethylenstrukturen. Als ionische Gruppen kommen kationische, beispielsweise durch Neutralisation von primären, sekundären und/oder tertiären Amingruppen mit Säuren gebildete Ammoniumgruppen oder durch Neutralisation von sauren Gruppen mit Basen gebildete anionische Gruppen,
30 beispielsweise Sulfonat-, Phosphonat- oder Carboxylatgruppen in Frage. Bevorzugt sind Bindemittel mit anionischen Gruppen, insbesondere durch Neutralisation mit Basen in Carboxylatgruppen überführte Carboxylgruppen.

Kationisch stabilisierte Bindemittel enthalten beispielsweise zwischen 8 und 450 Milliequivalente an kationischen Gruppen pro 100 g Festharz, beispielsweise Ammoniumgruppen. Beispiele für kationisch stabilisierte Bindemittel, die in den im
5 erfindungsgemäßen Verfahren einsetzbaren Wasserbasislacken verwendet werden können, sind beschrieben in EP-A-0 554 747. Die bevorzugten anionisch stabilisierten Bindemittel enthalten beispielsweise zwischen 5 und 400 Milliequivalente anionische bzw. in anionische Gruppen überführbare Gruppen pro 100 g Festharz, beispielsweise
10 entsprechend einer von Carboxylgruppen herrührenden Säurezahl zwischen 10 und 200, bevorzugt zwischen 15 und 100 und besonders bevorzugt zwischen 15 und 60 mg KOH/g.

Der Bindemittelfestkörper der im erfindungsgemäßen Verfahren einsetzbaren Wasserbasislacke zeichnet sich aus durch eine Hydroxylzahl zwischen 10 und 300,
15 bevorzugt zwischen 20 und 200, besonders bevorzugt zwischen 30 und 150 mg KOH/g. Bei der angegebenen Hydroxylzahl handelt es sich um einen Durchschnittswert, der sich aus den einzelnen Beiträgen des oder der Bindemittel, der gegebenenfalls enthaltenen Pastenharze und gegebenenfalls enthaltener hydroxyfunktioneller Reaktivverdünner ergibt. Dabei ist es bevorzugt, wenn die
20 Hydroxylzahl zu einem Prozentsatz von mindestens 50 % aus den Bindemitteln stammt, besonders bevorzugt zu mindestens 75 % und insbesondere zu 90 bis 100 %. Dabei kann sich dieser Prozentsatz aus einem Alleinbindemittel oder einer Bindemittelkombination ergeben. Es können Bindemittel mit einer OH-Zahl von 0 bis unter 10 mg KOH/g enthalten sein. Beispiele sind physikalisch trocknende,
25 thermoplastische Bindemittel, die weder mit den freien oder blockierten Polyisocyanaten noch mit den gegebenenfalls zusätzlich enthaltenen Vernetzern reagieren. Bevorzugt sind als Bindemittel nur solche mit Hydroxylzahlen oberhalb von 10 mg KOH/g enthalten.

30 Die Harzbasis der Bindemittel unterliegt an sich keiner Beschränkung. Beispiele für geeignete Bindemittel sind (Meth)acrylcopolymerisate, Polyesterharze, urethanisierte Polyester, Polyurethane, Polyharnstoffe sowie Polyurethanharnstoffe mit

zahlenmittleren Molekulargewichten M_n über 500 und im allgemeinen unter 50000. Es können ein oder mehrere Bindemittel im Gemisch eingesetzt werden. Es können auch aus diesen Bindemittelklassen abgeleitete Hybridbindemittel eingesetzt werden. Dabei handelt es sich um Polymerhybride, wobei zwei oder mehrere Bindemitteltypen kovalent oder in Form interpenetrierender Harzmoleküle verbunden vorliegen können. Beispiele für Polymerhybridbindemittel sind Polyester(meth)acrylate oder Polyurethan(meth)acrylate, bei denen Polyester- bzw. Polyurethanharz und (Meth)acrylcopolymer kovalent oder in Form interpenetrierender Harzmoleküle verbunden sind.

Bevorzugte Bindemittelklassen sind Polyester, Polyurethane, Polyurethan(meth)acrylate sowie Polyester(meth)acrylate. Insbesondere bevorzugt sind in den im erfindungsgemäßen Verfahren eingesetzten Wasserbasislacken Polyurethan- und/oder Polyurethan(meth)acrylat-Hybrid-Bindemittel in einem Mengenanteil von mindestens 20 Gew.-%, bezogen auf den Bindemittelfestkörper enthalten.

Spezielle Beispiele für wasserverdünnbare (Meth)acrylcopolymerisate, die als Bindemittel in den im erfindungsgemäßen Verfahren einsetzbaren Wasserbasislacken enthalten sein können, und für geeignete Kombinationen dieser (Meth)acrylcopolymerisate mit freien Polyisocyanaten in Form wäßriger Lacksysteme sind beschrieben in EP-A-0 358 979, EP-A-0 496 210, EP-A-0 557 844 und WO 95 02 005, auf welche hiermit im Rahmen der vorliegenden Erfindung ausdrücklich, jedoch nicht ausschließlich Bezug genommen wird.

Spezielle Beispiele für wasserverdünnbare gegebenenfalls urethanisierte Polyesterharze, die als Bindemittel in den im erfindungsgemäßen Verfahren einsetzbaren Wasserbasislacken enthalten sein können, und für geeignete Kombinationen dieser Polyesterharze mit freien Polyisocyanaten in Form wäßriger Lacksysteme sind beschrieben in EP-A-0 496 205, EP-A-0 537 568, EP-A-0 583 728 und EP-A-0 654 053, auf welche hiermit im Rahmen der vorliegenden Erfindung ausdrücklich jedoch nicht ausschließlich Bezug genommen wird.

Spezielle Beispiele für wasserverdünnbare Polyurethanharze, die als Bindemittel in den im erfindungsgemäßen Verfahren einsetzbaren Wasserbasislacken enthalten sein können, und für geeignete Kombinationen dieser Polyurethanharze mit freien Polyisocyanaten in Form wäßriger Lacksysteme sind beschrieben in EP-A-0 469 389, EP-A-0 562 436, auf welche hiermit im Rahmen der vorliegenden Erfindung ausdrücklich jedoch nicht ausschließlich Bezug genommen wird.

Spezielle Beispiele für Polyester(meth)acrylat-Hybride, die als Bindemittel in den im erfindungsgemäßen Verfahren einsetzbaren Wasserbasislacken enthalten sein können, und für geeignete Kombinationen dieser Polyester(meth)acrylat-Hybride mit freien Polyisocyanaten in Form wäßriger Lacksysteme sind beschrieben in EP-A-0 543 228, worauf hiermit im Rahmen der vorliegenden Erfindung ausdrücklich jedoch nicht ausschließlich Bezug genommen wird.

Spezielle Beispiele für Polyurethan(meth)acrylat-Hybride, die als Bindemittel in den im erfindungsgemäßen Verfahren einsetzbaren Wasserbasislacken enthalten sein können, und für geeignete Kombinationen dieser Polyurethan(meth)acrylat-Hybride mit freien Polyisocyanaten in Form wäßriger Lacksysteme sind beschrieben in EP-A-0 657 483, worauf hiermit im Rahmen der vorliegenden Erfindung ausdrücklich jedoch nicht ausschließlich Bezug genommen wird.

Die im erfindungsgemäßen Verfahren einsetzbaren Wasserbasislacke enthalten freie oder blockierte Polyisocyanate, wobei freie Polyisocyanate bevorzugt sind. Die freien oder blockierten Polyisocyanate können in der wäßrigen Phase gelöst oder dispergiert und/oder in der Bindemittelphase gelöst oder dispergiert in den Wasserbasislacken vorliegen. Sie sind in einer solchen Menge enthalten, daß das Verhältnis der Anzahl freier oder blockierter NCO-Gruppen zur Anzahl der dem Bindemittelfestkörper entstammenden Hydroxylgruppen über 0,5 : 1 und unter 5 : 1, bevorzugt 0,7 : 1 bis 2,5 : 1 und insbesondere 0,8 : 1 bis 2 : 1 beträgt.

Als Polyisocyanate, die einzeln oder im Gemisch in den im erfindungsgemäßen Verfahren einsetzbaren Wasserbasislacken in blockierter oder bevorzugt freier Form

enthalten sein können, dienen beliebige organische Di- und/oder Polyisocyanate mit aliphatisch, cycloaliphatisch, araliphatisch und/oder weniger bevorzugt aromatisch gebundenen Isocyanatgruppen, die bei Raumtemperatur flüssig sind oder durch Zusatz organischer Lösemittel verflüssigt oder in gelöster Form vorliegen und dabei bei 23°C im allgemeinen eine Viskosität von 0,5 bis 2000 mPa.s, vorzugsweise über 1 und unter 1000 mPa.s, besonders bevorzugt unter 200 mPa.s aufweisen. Als Diisocyanate sind solche bevorzugt, die etwa 3 bis etwa 36, insbesondere etwa 8 bis 15 Kohlenstoffatome enthalten. Beispiele für geeignete Diisocyanate sind Hexamethyldiisocyanat, Tetramethylxylyldiisocyanat, Isophorondiisocyanat, Dicyclohexylmethandiisocyanat, Cyclohexandiisocyanat.

Als Polyisocyanate können auch solche eingesetzt werden, die Heteroatome in die Isocyanatgruppen verknüpfenden Rest enthalten. Beispiele hierfür sind Polyisocyanate, die Carbodiimidgruppen, Allophanatgruppen, Isocyanuratgruppen, Urethangruppen, acylierte Harnstoffgruppen oder Biuretgruppen aufweisen. Bevorzugt besitzen die Polyisocyanate eine höhere Isocyanatfunktionalität als 2, wie beispielsweise durch Di- und/oder Trimerisierung vorstehend genannter Diisocyanate hergestellte Polyisocyanate vom Uretidion- bzw. Isocyanurattyp. Weitere Beispiele sind durch Umsetzung der vorstehend genannten Diisocyanate mit Wasser hergestellte, Biuretgruppen enthaltende Polyisocyanate oder durch Umsetzung mit Polyolen hergestellte, Urethangruppen enthaltende Polyisocyanate.

Sehr gut geeignet sind beispielsweise "Lackpolyisocyanate" auf Basis von Hexamethyldiisocyanat oder von Isophorondiisocyanat und/oder Dicyclohexylmethandiisocyanat, insbesondere solche die ausschließlich auf Hexamethyldiisocyanat basieren. Unter "Lackpolyisocyanaten" auf Basis dieser Diisocyanate sind die an sich bekannten Biuret-, Urethan-, Uretidion-, und/oder Isocyanuratgruppen aufweisenden Derivate dieser Diisocyanate zu verstehen.

Die Polyisocyanate können, wenn auch im Rahmen des erfindungsgemäßen Verfahrens nicht bevorzugt, in blockierter Form als Vernetzer eingesetzt werden. Sie können mit den üblichen in der Lackchemie eingesetzten, flüchtigen, unter den

späteren Einbrennbedingungen wieder abspaltbaren einwertigen Blockierungsmitteln blockiert sein. Beispiele hierfür sind verschiedene Alkohole, Oxime, Lactame, Phenole, Amine und CH-acide Verbindungen.

5 Die Polyisocyanate können innerhalb eines Moleküls mit gleichen oder verschiedenen Blockierungsmitteln blockiert sein. Es können auch Gemische unterschiedlich blockierter Polyisocyanate verwendet werden.

10 Die blockierten oder bevorzugt freien Polyisocyanate können als solche bei der Herstellung des Wasserbasislacks zugesetzt werden, beispielsweise durch Einrühren bzw. Einemulgieren. Dabei kann das gelöste oder dispergierte Bindemittel die Funktion eines Emulgators für das zugesetzte Polyisocyanat übernehmen. Es kann günstig sein, wenn ein Emulgator zu Hilfe genommen wird oder wenn die freien Polyisocyanate mit einem wassermischbaren organischen Lösemittel oder
15 Lösemittelgemisch vorverdünnt werden. Bevorzugt werden dabei insbesondere im Falle der Verwendung der bevorzugten freien Polyisocyanate gegenüber Isocyanatgruppen inerte Lösemittel verwendet. Beispiele sind Lösemittel, die keinen aktiven Wasserstoff enthalten, beispielsweise Ether, wie z.B. Diethylenglykoldiethylether, Dipropylenglykoldimethylether, Glykoletherester, wie
20 Butylglykolacetat, Butyldiglykolacetat, Methoxypropylacetat oder besonders bevorzugt N-Methylpyrrolidon.

25 Geeignet sind weiterhin hydrophile, wie vorstehend beschrieben blockierte oder bevorzugt freie Polyisocyanate, die durch eine ausreichende Anzahl ionischer Gruppen und/oder durch terminale oder laterale Polyetherketten in der wäßrigen Phase stabilisiert werden. Im Falle ionisch stabilisierter Polyisocyanate ist darauf zu achten, daß kationische Gruppen enthaltende Polyisocyanate nicht in anionisch stabilisierten Wasserbasislacken und anionische Gruppen enthaltende Polyisocyanate nicht in kationisch stabilisierten Wasserbasislacken eingesetzt werden. Beispiele für
30 verwendbare ionisch und/oder nicht-ionisch stabilisierte, hydrophile Polyisocyanate sind beschrieben in EP-A-0 061 628, EP-A-0 206 059, EP-A-0 469 389, EP-A-0 510 438, EP-A-0 516 277, EP-A-0 540 985, EP-A-0 654 410, EP-A-0 680 983, DE-A-41

29 953, DE-A-41 42 275. Wasserdispergierbare Polyisocyanate werden z.B. von der Firma Bayer unter dem Namen Bayhydur^R LS 2025 und LS 2032 als Handelsprodukte vertrieben. Auch diese können mit den vorstehend erwähnten Lösemitteln verdünnt werden.

5
Werden die Polyisocyanate in der bevorzugten freien Form eingesetzt, so handelt es sich bei den im erfindungsgemäßen Verfahren einsetzbaren Wasserbasislacken um Zweikomponentenüberzugsmittel, d.h. der an sich fertige Wasserbasislack wird getrennt vom freien Polyisocyanat gelagert. Durch Zumischen der
10 Polyisocyanatkomponente, wie vorstehend beschrieben, wird aus dem an sich fertigen, lediglich oder im wesentlichen physikalisch trocknenden, thermoplastischen Wasserbasislack, der chemisch vernetzende im erfindungsgemäßen Verfahren direkt auf die eingebrannte Elektrotauchlackschicht applizierbare Wasserbasislack. Im Falle der Verwendung der weniger bevorzugten blockierten Polyisocyanate kann ebenso
15 verfahren werden, d.h. der blockiertes Polyisocyanat enthaltende, an sich einkomponentig lagerfähige Wasserbasislack kann auch zweikomponentig formuliert werden. Er besteht dann aus an sich fertigem Wasserbasislack und getrennt gelagerter blockierter Polyisocyanat-Komponente.

20 Vorzugsweise werden die freien Polyisocyanate den an sich fertigen Wasserbasislacken erst kurz vor der Applikation zugemischt. Dies kann in üblicher Weise erfolgen, beispielsweise mittels einer in der Automobilserienlackierung üblichen Zweikomponentenmischanlage oder man bedient sich beispielsweise einer Verfahrensweise wie aus der EP-A-0 685 544 bekannt.

25 Die im erfindungsgemäßen Verfahren einsetzbaren Wasserbasislacke können hydroxyfunktionelle Reaktivverdünner in einem Mengenanteil von bis zu 20 Gew.-%, z.B. 1 bis 20 Gew.-%, bezogen auf Bindemittelfestkörper, enthalten, die an sich wasserlöslich sind oder mittels externer Emulgatoren oder durch die
30 Emulgatorwirkung der wasserverdünnbaren Bindemittel in die wäßrige Phase überführt worden sind. Es handelt sich um Verbindungen mit einem zahlenmittleren Molekulargewicht (Mn) von 62 bis 500, bevorzugt unterhalb von 300 und einer OH-

Funktionalität von mindestens 2, beispielsweise bevorzugt zwischen 2 und 4.

Beispiele für geeignete hydroxyfunktionelle Reaktivverdüner sind Alkandiole mit 2 bis 8 Kohlenstoffatomen, Glyzerin, gegebenenfalls hydriertes Rizinusöl,

Trimethylolpropan, Pentaerythrit, Sorbit, Mannit sowie den vorstehenden

Einschränkungen bezüglich des zahlenmittleren Molekulargewichts genügende Ethoxylierungs- und/oder Propoxylierungsprodukte dieser Polyalkohole.

Zur Bereitung der im erfindungsgemäßen Verfahren einsetzbaren Wasserbasislacke können gegebenenfalls zusätzliche Vernetzer, wie beispielsweise Formaldehyd-

Kondensationsharze, wie Phenol-Formaldehydkondensationsharze und Amin-Formaldehydkondensationsharze eingesetzt werden, ihr Mengenanteil beträgt zwischen 0 und 5 Gew.-%, bezogen auf Festharzgehalt im Wasserbasislack und reicht für eine Vernetzung der Wasserbasislacke nicht aus.

Als im Wasserbasislack gegebenenfalls verwendbare zusätzliche Vernetzer eignen sich insbesondere übliche Aminoplastharze. Es handelt sich beispielsweise um alkylierte Kondensate, die durch Umsetzung von Aminotriazinen und Amidotriazinen mit Aldehyden hergestellt werden. Verwendbar sind auch nach bekannten technischen Verfahren hergestellte Amine oder Aminogruppen tragende Verbindungen wie Melamin, Guanamin, Acetoguanamin, Benzoguanamin, Dicyandiamid oder Harnstoff, die in Gegenwart von Alkoholen, wie Methanol, Ethanol, Propanol, Butanol oder Hexanol mit Aldehyden, insbesondere Formaldehyd, kondensiert werden. Beispiele für verwendbare derartige Harze und ihre Herstellung werden in "Houben-Weyl, Methoden der organischen Chemie" 1963, Seite 357, beschrieben. Solche Produkte sind im Handel erhältlich.

Weiterhin können die im erfindungsgemäßen Verfahren eingesetzten Wasserbasislacke dem Fachmann bekannte Polymermikroteilchen enthalten. Es können vernetzte oder unvernetzte Mikroteilchen eingesetzt werden. Beispiele für solche Polymermikroteilchen sind in der EP-A-0 038 127 und EP-A-0 234 362 beschrieben.

Weiterhin können die Wasserbasislacke lacktechnische Additive enthalten,

beispielsweise rheologiebeeinflussende Mittel, wie hochdisperse Kieselsäure, anorganische Schichtsilikate oder polymere Harnstoffverbindungen. Als Verdicker können auch beispielsweise wasserlösliche Celluloseether wie Hydroxyethylcellulose, Methylcellulose oder Carboxymethylcellulose, sowie synthetische Polymere mit ionischen und/oder assoziativ wirkenden Gruppen wie Polyvinylalkohol, Poly(meth)acrylamid, Poly(meth)acrylsäure, Polyvinylpyrrolidon, Styrol-Maleinsäureanhydrid- oder Ethylen-Maleinsäureanhydrid-Copolymere und ihre Derivate oder auch hydrophob modifizierte ethoxylierte Polyurethane oder Polyacrylate verwendet werden.

Es können auch Antiabsetzmittel, Verlaufsmittel, Lichtschutzmittel (beispielsweise vom HALS-Typ, vom Benztriazol-Typ, Mikrotitandioxid), Antischaummittel, wie beispielsweise silikonhaltige Verbindungen, Netzmittel sowie haftvermittelnde Substanzen eingesetzt werden. Unter Netzmittel werden auch bekannte Pastenharze verstanden, wie sie z.B. in der DE-A-40 00 889 beschrieben sind, die zum besseren Dispergieren und Vermahlen der Pigmente eingesetzt werden können. Zur Beschleunigung der Härtung können gegebenenfalls übliche, dem Fachmann geläufige Katalysatoren eingesetzt werden.

Die Wasserbasislacke können organische Lösemittel enthalten. Diese können aus der Herstellung der Bindemittel oder aus einem wie vorstehend erläutert mit wassermischbarem Lösemittel vorverdünnten freien oder blockierten Polyisocyanat stammen oder sie werden separat zugegeben. Beispiele für Lösemittel sind ein- oder mehrwertige Alkohole, z.B. Propanol, Butanol, Hexanol; Glykolether oder -ester, z.B. Diethylenglykoldialkylether, Dipropylenglykoldialkylether, jeweils mit C1- bis C6-Alkyl, Ethoxypropanol, Butylglykol; Glykole, z.B. Ethylenglykol, Propylenglykol und deren Oligomere, Glykoletherester, z.B. Butylglykolacetat, Butyldiglykolacetat, Methoxypropylacetat; N-Methylpyrrolidon sowie Ketone wie Methylethylketon, Aceton, Cyclohexanon; aromatische oder aliphatische Kohlenwasserstoffe, z.B. Toluol, Xylol oder lineare oder verzweigte, aliphatische C6- bis C12-Kohlenwasserstoffe.

Die Wasserbasislacke enthalten farb- und/oder effektgebende Effektpigmente und/oder farbgebende Absorptionspigmente und gegebenenfalls Füllstoffe.

5 Beispiele für Effektpigmente sind die plättchenförmigen üblicherweise in Effektlacken verwendeten Pigmente, wie Metallpigmente, z.B. aus Titan, Aluminium oder Kupfer, Interferenzpigmente, wie z.B. metalloxidbeschichtete Metallpigmente, z.B. titandioxidbeschichtetes oder mischoxidbeschichtetes Aluminium, beschichteter Glimmer, z.B. titandioxidbeschichteter oder mischoxidbeschichteter Glimmer, Mikrotitandioxid und Graphiteffektpigmente, plättchenförmiges Eisenoxid (micaceous
10 iron oxide), Molybdändisulfidpigmente, plättchenförmige Kupferphthalocyaninpigmente und Bismutoxichloridplättchen, beschichtete Glasflakes, sowie Effektpigmente, die einen starken Farbflop insbesondere auf dunklen Untergründen entwickeln. Beispiele für derartige Effektpigmente sind beschrieben in EP-A-0 358 208, EP-A-0 383 376, EP-A-0 601 483, EP-A-0 686 674, EP-A-0 688
15 833, US 44 34 010, WO 95 17 480, WO 95 32 247, WO 95 32 248.

Die Effektpigmente, die als Pulver oder in Form einer handelsüblichen Paste vorliegen können, werden im allgemeinen zunächst mit bevorzugt wasserverdünnbaren organischen Lösemitteln und Additiven versetzt und zu einer
20 Paste verarbeitet. Es kann zweckmäßig sein bei der Herstellung der Paste die vorstehend beschriebenen wasserverdünnbaren Bindemittel und/oder Pastenharze zuzusetzen. Es ist darauf zu achten, daß die plättchenförmigen Effektpigmente beim Vermischen nicht mechanisch beschädigt werden.

25 Beispiele für farbgebende Absorptionspigmente und/oder Füllstoffe, die organischer oder anorganischer Natur sein können, sind Titandioxid, Eisenoxidpigmente, Ruß, Siliziumdioxid, Bariumsulfat, Talkum, Azopigmente, Phthalocyaninpigmente, Chinacridonpigmente, Diketo-Pyrrolopyrrol-Pigmente, Perylenpigmente, Indanthronpigmente.

30 Die farbgebenden Absorptionspigmente und/oder Füllstoffe werden im allgemeinen in einem Teil der wasserverdünnbaren Bindemittel angerieben. Bevorzugt kann das

Anreiben auch in einem speziellen wasserverdünnbaren Pastenharz geschehen. Ein Beispiel für ein im Wasserbasislack bevorzugt einsetzbares Pastenharz auf Basis eines anionisch stabilisierten Polyurethanharzes findet sich in der DE-A-40 00 889. Das Anreiben geschieht in üblichen dem Fachmann bekannten Aggregaten. Danach wird mit dem restlichen Anteil des wäßrigen Bindemittels oder des wäßrigen Pastenharzes zur fertigen Farbpigmentanreibung komplettiert.

Handelt es sich bei den im erfindungsgemäßen Verfahren eingesetzten Wasserbasislacken um solche, die auf Basis kationisch stabilisierter Bindemittel formuliert sind, so enthalten diese im allgemeinen Säuren als Neutralisationsmittel. Beispiele sind Ameisensäure, Essigsäure und Milchsäure.

Handelt es sich bei den im erfindungsgemäßen Verfahren eingesetzten Wasserbasislacken um solche, die auf Basis der bevorzugten anionisch stabilisierten Bindemittel formuliert sind, so enthalten diese im allgemeinen Basen als Neutralisationsmittel. Beispiele sind Ammoniak oder organische Amine wie Triethylamin, N-Methylmorpholin, Aminoalkohole wie Dimethylisopropanolamin, Dimethylethanolamin, 2-Amino-2-methylpropanol-1.

Die im erfindungsgemäßen Verfahren eingesetzten Wasserbasislacke besitzen bevorzugt einen Festkörpergehalt von 10 bis 50 Gew.-%, besonders bevorzugt von 15 bis 40 Gew.-%. Das Verhältnis von Pigment- zu Festharzanteil (Bindemittelfestkörper plus freies oder blockiertes Polyisocyanat plus gegebenenfalls zusätzlich vorhandene Vernetzer plus gegebenenfalls vorhandenes Pastenharz) in den Wasserbasislacken beträgt bevorzugt 0,03 : 1 bis 2,5 : 1, besonders bevorzugt 0,06 : 1 bis 2 : 1, jeweils bezogen auf das Festkörpergewicht.

Der Lösemittelgehalt der Wasserbasislacke beträgt praktisch 0 bis bevorzugt unter 20 Gew.-%, besonders bevorzugt unter 15 Gew.-%, bezogen auf den fertigen Lack.

Die Wasserbasislacke können nach üblichen Methoden direkt auf die eingebrannte elektrophoretisch aufgetragene Grundierung appliziert werden. Bevorzugt werden sie

durch Spritzen in einer Trockenschichtdicke von beispielsweise 15 bis 50 μm , bevorzugt 20 bis 40 μm appliziert, beispielsweise durch Druckluftspritzen, Airless-Spritzen, Hochrotation, bevorzugt durch elektrostatischen Sprühauftrag (ESTA), insbesondere durch elektrostatischen Hochrotationsauftrag. Dabei kann der Sprühauftrag in einem oder mehreren Spritzgängen erfolgen.

Die Wasserbasislackschicht kann nach dem Auftrag getrocknet oder eingebrannt werden, bevor sie mit einem Klarlack überlackiert wird. Die Applikation erfolgt jedoch bevorzugt insbesondere wenn der Wasserbasislack freies Isocyanat enthält, im bekannten Naß-in-Naß-Verfahren, d.h. nach einer Ablüftphase, z.B. bei 20 bis 80°C, wird die Wasserbasislackschicht mit einem üblichen flüssigen oder Pulverklarlack (in diesem Fall handelt es sich um eine Trocken-in-Naß-Applikation) in einer Trockenschichtdicke von beispielsweise 30 bis 80, bevorzugt von 30 bis 60 μm überlackiert und gemeinsam mit diesem bei Temperaturen von beispielsweise bis zu 160°C eingebrannt. Dabei richten sich die Trocknungsbedingungen der Decklackschicht (Basislack und Klarlack) nach dem verwendeten Klarlacksystem.

Im Falle der Herstellung einer mehrschichtigen Effektlackierung besteht eine hinsichtlich der Effektausbildung besonders bevorzugte und unabhängige Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens darin, daß vor Auftrag der Klarlackschicht eine zusätzliche zweite Effektwasserbasislackschicht aus dem an sich gleichen, jedoch frei von freiem oder blockiertem Polyisocyanat formulierten Effektwasserbasislack aufgetragen wird, d.h. in einem ersten Spritzgang wird eine Effektwasserbasislackschicht aus dem freies oder blockiertes Polyisocyanat enthaltenden Effektwasserbasislack aufgetragen, bevor in einem zweiten Spritzgang eine weitere Effektwasserbasislackschicht aus dem an sich gleichen, jedoch frei von freiem oder blockiertem Polyisocyanat formulierten Effektwasserbasislack aufgetragen wird. Bevorzugt erfolgt der Auftrag des von freiem oder blockiertem Polyisocyanat freien Effektwasserbasislacks ebenfalls durch Sprühen, z.B. elektrostatisches Sprühen, besonders bevorzugt jedoch durch pneumatischen Sprühauftrag, d.h. es ist besonders bevorzugt, wenn die erste Effektbasislackschicht aus dem freies oder blockiertes Polyisocyanat enthaltenden Effektwasserbasislack durch elektrostatischen Sprühauftrag

aufgebracht wird gefolgt von pneumatischem Sprühauftrag der zweiten Effektbasislackschicht aus dem von freiem oder blockiertem Polyisocyanat freien Effektwasserbasislack. Dabei beträgt die Trockenschichtdicke der ersten, Polyisocyanat enthaltenden Effektwasserbasislackschicht bevorzugt zwischen 10 und 30 μm , während die Trockenschichtdicke der zweiten Polyisocyanat-freien Effektwasserbasislackschicht bevorzugt zwischen 7 und 20 μm beträgt, wobei bevorzugt eine Gesamteffektbasislackschichtdicke von maximal 40 μm , besonders bevorzugt darunter ausgebildet wird. Besonders bevorzugt wird bei dieser unabhängigen Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens ein zweikomponentig formulierter Effektwasserbasislack, bestehend aus an sich fertigem Effektwasserbasislack und getrennt gelagerter blockierter oder bevorzugt freier Polyisocyanat-Komponente, verwendet. Die in zwei Spritzgängen aufgetragenen Effektwasserbasislackschichten werden aus dem an sich fertigen Effektwasserbasislack aufgetragen, lediglich bei der Herstellung der ersten Effektwasserbasislackschicht wird dem verwendeten Wasserbasislack eine entsprechende Menge an Polyisocyanatkomponente zugemischt, wie vorstehend beschrieben. Die im zweiten Spritzgang aufgetragene Effektwasserbasislackschicht ist im wesentlichen thermoplastisch. Sie trocknet lediglich oder im wesentlichen physikalisch und vernetzt nicht beim gemeinsamen Einbrennen mit der nachfolgend applizierten Klarlackschicht.

Als Klarlack sind grundsätzlich alle bekannten oder transparent pigmentierten Überzugsmittel geeignet. Dabei kann es sich um ein- oder mehrkomponentige Klarlacküberzugsmittel handeln. Sie können lösemittelfrei (flüssig oder als Pulverklarlack) sein, oder es kann sich um Systeme auf der Basis von Lösemitteln handeln oder es handelt sich um wasserverdünnbare Klarlacke, deren Bindemittelsysteme in geeigneter Weise, z.B. anionisch, kationisch oder nicht-ionisch, stabilisiert sind. Bei den wasserverdünnbaren Klarlacksystemen kann es sich um wasserlösliche oder in Wasser dispergierte Systeme, beispielsweise Emulsionssysteme oder Pulverslurry-Systeme, wie in EP-A-0 652 264 beschrieben, handeln. Die Klarlacküberzugsmittel härten beim Einbrennen bei erhöhten Temperaturen von beispielsweise bis zu 160°C durch chemische Vernetzung aus.

Bei den im erfindungsgemäßen Verfahren verwendbaren Klarlacken handelt es sich um übliche Klarlacküberzugsmittel, die ein oder mehrere übliche Basisharze als filmbildende Bindemittel enthalten. Sie können, falls die Basisharze nicht selbstvernetzend sind, gegebenenfalls auch Vernetzer enthalten. Sowohl die

5 Basisharzkomponente als auch die Vernetzerkomponente unterliegen keinerlei Beschränkungen. Als filmbildende Bindemittel (Basisharze) können beispielsweise Polyester-, Polyurethan- und/oder Poly(meth)acrylatharze verwendet werden. Die Auswahl der gegebenenfalls enthaltenen Vernetzer ist unkritisch, sie richtet sich nach der Funktionalität der Basisharze, d.h. die Vernetzer werden so ausgewählt, daß sie

10 eine zur Funktionalität der Basisharze komplementäre, reaktive Funktionalität aufweisen. Beispiele für solche komplementäre Funktionalitäten zwischen Basisharz und Vernetzer sind: Carboxyl/Epoxid, an Kohlenstoff oder Silizium direkt gebundenes Hydroxyl/Methylolether, an Kohlenstoff oder Silizium direkt gebundenes Hydroxyl/Freies Isocyanat, an Kohlenstoff oder Silizium direkt gebundenes

15 Hydroxyl/blockiertes Isocyanat, (Meth)acryloyl/CH-acide Gruppe. In diesem Zusammenhang sind unter direkt an Silizium gebundenen Hydroxylgruppen auch latente Silanolgruppen wie z.B. Alkoxysilangruppen, zu verstehen. Sofern miteinander verträglich, können auch mehrere solcher komplementären Funktionalitäten in einem Überzugsmittel nebeneinander vorliegen. Die gegebenenfalls in den Überzugsmitteln

20 enthaltenen Vernetzer können einzeln oder im Gemisch vorliegen.

Neben den chemisch vernetzenden Bindemitteln sowie gegebenenfalls Vernetzern können die im erfindungsgemäßen Verfahren einsetzbaren Klarlacke übliche Additive, wie z.B. Katalysatoren, Verlaufsmittel, Farbstoffe, insbesondere jedoch

25 Rheologiesteuerer, wie Mikrogele, NAD (=non-aqueous-dispersions), disubstituierte Harnstoffe ("sagging control agents") sowie Lichtschutzmittel gegebenenfalls in Kombination mit Antioxidantien enthalten.

Spezielle Beispiele für ein- (1K) und zweikomponentige (2K) nicht-wäßrige Klarlacksysteme, die im erfindungsgemäßen Verfahren als Klarlack eingesetzt werden können, findet man in DE-A-38 26 693, DE-A-40 17 075, DE-A-41 24 167, DE-A-41 33 704, DE-A-42 04 518, DE-A-42 04 611, EP-A-0 257 513, EP-A-0 408 858,

30

EP-A-0 523 267, EP-A-0 557 822, WO-92 11 327, auf diese wird hier Bezug genommen.

5 Spezielle Beispiele für ein- (1K) oder zweikomponentige (2K) Wasserklarlacksysteme, die im erfindungsgemäßen Verfahren als Klarlack eingesetzt werden können, findet man in DE-A-39 10 829, DE-A-40 09 931, DE-A-40 09 932, DE-A-41 01 696, DE-A-41 32 430, DE-A-41 34 290, DE-A-42 03 510, EP-A-0 365 098, EP-A-0 365 775, EP-A-0 496 079, EP-A-0 546 640; auf diese wird hier Bezug genommen.

10 Spezielle Beispiele für Pulverklarlacksysteme, die im erfindungsgemäßen Verfahren als Klarlack eingesetzt werden können, findet man in EP-A-0 509 392, EP-A-0 509 393, EP-A-0 522 648, EP-A-0 544 206, EP-A-0 555 705, DE-A-42 22 194, DE-A-42 27 580; auf diese wird hier Bezug genommen.

15 Der transparente Überzug kann in einer einzigen Schicht oder in Form von mehreren Schichten aus dem gleichen oder aus mehreren verschiedenen transparenten Überzugsmitteln aufgebracht werden. Zweckmäßig wird die transparente Überzugsschicht jedoch aus nur einem Klarlacküberzugsmittel aufgebracht.

20 Als Substrat für das erfindungsgemäße Verfahren dienen elektrisch leitfähige, z.B. metallische Substrate, insbesondere geeignet sind z.B. Automobilkarossen oder Teile davon, sie können aus vorbehandeltem oder unvorbehandeltem Metall oder aus mit einer elektrisch leitfähigen Schicht versehenem Metall bestehen. Auf die Substrate wird die erste Überzugsschicht, insbesondere in Form einer
25 Korrosionsschutzgrundierung, elektrophoretisch in üblicher Weise und in einer für ETL-Grundierungen üblichen Trockenschichtdicke von beispielsweise 15 bis 30 µm abgeschieden und eingebrannt.

Auf das mit der eingebrannten ETL-Schicht versehene Substrat wird die zweite
30 Überzugsschicht aus dem Wasserbasislack bevorzugt in nur einem Spritzgang in einer von der Deckfähigkeit des Farbtons abhängigen Trockenschichtdicke von bevorzugt 20 bis 40 µm aufgetragen. Beispiele für geeignete Spritzauftragsverfahren sind

Druckluftspritzen, Airless-Spritzen oder bevorzugt elektrostatisches Spritzen, wobei elektrostatisches Hochrotationsspritzen ein insbesondere bevorzugtes Auftragsverfahren darstellt. Beim Arbeiten mit Effektwasserbasislack gilt das hinsichtlich optimaler Effektausprägung vorstehend zur besonders bevorzugten und unabhängigen Ausführungsform der Erfindung gesagte. Bevorzugt erfolgt der Auftrag des Klarlacks im Naß-in-Naß-Verfahren, beispielsweise nach einer kurzen Abluftzeit, bevorzugt bei erhöhten Temperaturen bis 80°C in einer für Klarlackschichten üblichen Trockenschichtdicke von beispielsweise 30 bis 80 µm, bevorzugt 30 bis 60 µm. Wasserbasislackschicht und Klarlackschicht werden also bevorzugt gemeinsam eingebrannt. Beispielsweise liegt die Einbrenntemperatur beim gemeinsamen Einbrennen von Wasserbasislackschicht und Klarlackschicht zwischen 80 und 160°C, bevorzugt unter 140°C. Gegebenenfalls können weitere Klarlackschichten aus dem gleichen oder davon verschiedenen Klarlacküberzugsmittel vor oder nach dem Einbrennen aufgebracht werden.

Das erfindungsgemäße Verfahren erlaubt die Herstellung von Mehrschichtlackierungen, insbesondere Kraftfahrzeuglackierungen mit im Vergleich zum Stand der Technik, der Füllerschichten und/oder andere Zwischenschichten einschließt, verringerter Gesamtschichtdicke und vergleichbarem Gesamteigenschaftsniveau. Es hat sich gezeigt, daß hervorragende Eigenschaften durch die erfindungsgemäße Verfahrensweise erzielt werden, obwohl diese den Wegfall üblicher Füllerschichten ermöglicht. Die freien oder blockiertes Polyisocyanat enthaltenden Wasserbasislacke werden direkt auf die eingebrannte Elektrotauchgrundierung aufgebracht. Es gelingt den Materialverbrauch und den Anfall von Abfällen zu senken. Die Anzahl der Arbeitsgänge ist reduziert. Es sind nur zwei Einbrennschritte notwendig. Die besonders bevorzugte und unabhängige Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens führt zu einer hervorragenden Effektausprägung bei erfindungsgemäß hergestellten Effektmehrschichtlackierungen.

Die mit dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellten Mehrschichtlackierungen entsprechen den heute üblichen Anforderungen in der Kraftfahrzeuglackierung. Das erfindungsgemäße Verfahren kann somit mit Erfolg für die Fahrzeugerstickierung

eingesetzt werden. Ebenfalls möglich ist die Anwendung des Verfahrens im Bereich der Autoreparaturlackierung.

Beispiel 1 (Herstellung einer uniroten Mehrschichtlackierung)

5 Unter dem Dissolver werden 10 Teile der wäßrigen Polymerisatdispersion aus DE-A-36 28 124, Herstellungsbeispiel 1, 40 Teile einer käuflichen Polyesterurethandispersion (Festkörper 42 Gew.-%, Hydroxylzahl 92 mg KOH/g, bezogen auf Festharz) und 8 Teile deionisiertes Wasser vermischt. Anschließend
10 werden 6,5 Teile eines mit Dimethylethanolamin neutralisierten sauren Acrylatverdickers, 2 Teile Netzmittel, 3 Teile Butylglykol und 2 Teile N-Methylpyrrolidon homogen eingerührt. Es werden 24,5 Teile einer wäßrigen roten Pigmentpaste auf Basis des wäßrigen Polyurethanharzes gemäß Beispiel aus DE-A-40 00 889 (Pigment/Bindemittel-Gewichtsverhältnis 2,2 : 1, Festkörpergehalt 43 Gew.-%) zugemischt. Anschließend wird mit 4 Teilen deionisiertem Wasser verdünnt. Man
15 erhält einen uniroten Wasserbasislack.

Mit in der Automobilserienlackierung verwendetem handelsüblichen kathodisch abscheidbarem Elektrotauchlack (KTL, 18 µm Trockenschichtdicke) vorbeschichtete
20 Karosseriebleche werden in 40 µm Trockenschichtdicke mit einer unmittelbar vor der Applikation hergestellten Mischung aus 90 Teilen des uniroten Wasserbasislacks und 10 Teilen einer 70 %igen Lösung eines handelsüblichen wasserverdünnbaren Polyisocyanats (Bayhydur 2032 der Firma Bayer, NCO-Gehalt: 17,2 Gew.-%) in einem 1 : 1-Gemisch aus N-Methylpyrrolidon und Butyldiglykolacetat elektrostatisch
25 lackiert. Nach 5 Minuten Ablüften bei 80°C wird mit einem handelsüblichen Zweikomponenten-PU-Klarlack durch Druckluftspritzen in einer Trockenschichtdicke von 40 µm überlackiert und 30 Minuten bei 130°C (Objekttemperatur) eingebrannt.

Die erhaltene Mehrschichtlackierung entspricht den an eine Automobilerstlackierung
30 gestellten Anforderungen und zeichnet sich aus insbesondere durch einen guten Decklackstand sowie eine ausgezeichnete Steinschlagfestigkeit.

Beispiel 2 (Herstellung einer silberfarbenen Effektmehrschichtlackierung)

Unter dem Dissolver werden 6 Teile der wäßrigen Polymerisatdispersion aus DE-A-36 28 124, Herstellungsbeispiel 1, 16 Teile wäßrige Polyurethandispersion aus DE-A-42 24 617, Herstellungsbeispiel 2 und 17,5 Teile deionisiertes Wasser vermischt. Anschließend werden 6,5 Teile eines mit Dimethylethanolamin neutralisierten sauren Acrylatverdickers, 2 Teile Netzmittel und 2 Teile Butylglykol homogen eingerührt. Es werden 20 Teile einer wäßrigen Aluminium-Effektpigmentpaste auf Basis der wäßrigen Polyurethandispersion aus DE-A-42 24 617, Herstellungsbeispiel 2 und der wäßrigen Polymerisatdispersion aus DE-A-36 28 124, Herstellungsbeispiel 1 im Festkörpergewichtsverhältnis 1,2 : 1 (Pigment/Bindemittel-Gewichtsverhältnis 0,8 : 1, Festkörpergehalt 29 Gew.-%, Lösemittelgehalt: 20 Gew.-% Butylglykol und 5 Gew.-% N-Methylpyrrolidon) und 2 Teile Polypropylenglykol (Hydroxylzahl 280 mg KOH/g) zugemischt. Anschließend wird mit 24 Teilen deionisiertem Wasser und 4 Teilen n-Butanol verdünnt. Man erhält einen silberfarbenen Effektwasserbasislack.

Mit in der Automobilserienlackierung verwendetem handelsüblichen kathodisch abscheidbarem Elektrotauchlack (KTL, 18 µm Trockenschichtdicke) vorbeschichtete Karosseriebleche werden in 20 µm Trockenschichtdicke mit einer unmittelbar vor der Applikation hergestellten Mischung aus 90 Teilen des silberfarbenen Effektwasserbasislacks und 10 Teilen einer 70 %igen Lösung eines handelsüblichen wasserverdünnbaren Polyisocyanats (Bayhydur 2032 der Firma Bayer, NCO-Gehalt: 17,2 Gew.-%) in einem 1 : 1-Gemisch aus N-Methylpyrrolidon und Butyldiglykolacetat elektrostatisch lackiert. Nach 2 Minuten Ablüften bei Raumtemperatur wird in 10 µm Trockenschichtdicke mit dem Polyisocyanat-freien silbernen Effektwasserbasislack pneumatisch und nach 5 Minuten Ablüften bei 80°C mit einem handelsüblichen Zweikomponenten-PU-Klarlack in einer Trockenschichtdicke von 40 µm überlackiert und 30 Minuten bei 130°C (Objekttemperatur) eingebrannt.

Die erhaltene Effektmehrschichtlackierung mit sehr gutem Metalleffekt (ausgeprägter Helligkeitsflop) entspricht den an eine Automobilserienlackierung gestellten

Anforderungen und zeichnet sich aus insbesondere durch einen guten Decklackstand sowie eine gute Steinschlagfestigkeit.

Patentansprüche

- 5
1. Verfahren zur Mehrschichtlackierung durch elektrophoretischen Auftrag einer Grundierung auf ein leitfähiges Substrat, Einbrennen der erhaltenen Grundierungsschicht, Überlackieren mit einer farb- und/oder effektgebenden Basislackschicht und Auftrag einer Klarlackschicht sowie Einbrennen der Basislack- und Klarlackschicht, dadurch gekennzeichnet, daß direkt auf die eingebraunte Grundierungsschicht, ohne Aufbringen weiterer Zwischenschichten ein farb- und/oder effektgebender Basislack auf wäßriger Basis aufgetragen wird, der ein oder mehrere wasserverdünnbare Bindemittel, sowie ein oder mehrere Polyisocyanate mit freien oder blockierten Isocyanatgruppen enthält, wobei die Hydroxylzahl des Bindemittelfestkörpers im wäßrigen Basislacküberzugsmittel 10 bis 300 mg KOH/g beträgt und das Verhältnis der Anzahl freier oder blockierter NCO-Gruppen zur Anzahl der dem Bindemittelfestkörper entstammenden Hydroxylgruppen über 0,5 : 1 und unter 5 : 1 liegt.
- 10
- 15
- 20
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß zur Ausbildung der Grundierungsschichten ein kathodischer Elektrotauchlack mit Bindemitteln mit kationischen Gruppen entsprechend einer Aminzahl von 20 bis 250 mg KOH/g und einer gewichtsmittleren Molmasse (M_w) von 300 bis 10000 eingesetzt wird.
- 25
3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß Basislackschicht und Klarlackschicht gemeinsam eingebrannt werden.
- 30
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß als wäßriges Bindemittel für den wäßrigen Basislack ein anionisch stabilisiertes Bindemittel verwendet wird.
- 35
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß man ein wäßriges Basislacküberzugsmittel verwendet, das einen oder mehrere hydroxyfunktionelle Reaktivverdünner in einer Menge

von 1 bis 20 Gew.-%, bezogen auf den Bindemittelfestkörper enthält.

- 5 6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß man einen
Reaktivverdünner verwendet, der eine zahlenmittlere Molmasse (Mn)
von 62 bis 500 und eine OH-Funktionalität von mindestens 2
aufweist.
- 10 7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, daß man in dem wäßrigen Basislacküberzugsmittel
einen oder mehrere zusätzliche, von Polyisocyanaten
unterschiedliche Vernetzer verwendet.
- 15 8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, daß eine Effektlackierung erstellt wird, wobei vor
Auftrag der Klarlackschicht zusätzlich eine zweite
Effektlackschicht mit einem Wasserbasislack aufgebracht wird, wobei
dieser Wasserbasislack dem zur Erstellung der ersten
Effektbasislackschicht verwendeten Wasserbasislack entspricht,
jedoch frei von freien oder blockierten Polyisocyanaten ist.
- 20 9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, daß die Wasserbasislackschicht in einer
Trockenfilmschichtdicke von 15 bis 50 μm aufgetragen wird.
- 25 10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, daß die Klarlackschicht in einer
Trockenfilmschichtdicke von 30 bis 80 μm aufgetragen wird.
- 30 11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, daß die Klarlackschicht unter Verwendung eines
flüssigen Klarlacks oder eines Pulverklarlacks erstellt wird.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP 97/02920

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 6 B05D7/16 B05D7/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 6 B05D

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	DE 195 29 394 A (HERBERTS GMBH) 15 February 1996 cited in the application see the whole document ---	1
A	DE 195 41 461 A (KANSAI PAINT CO LTD ;SUZUKI MOTOR CO (JP)) 9 May 1996 see the whole document -----	1

☐ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

T later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

X document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

Y document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

Z document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

9 October 1997

Date of mailing of the international search report

29.10.97

Name and mailing address of the ISA
European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Brothier, J-A

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP 97/02920

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
DE 19529394 A	15-02-96	NONE	
DE 19541461 A	09-05-96	CA 2162210 A	08-05-96
		GB 2295335 A	29-05-96
		HU 74974 A	28-03-97
		JP 8206593 A	13-08-96

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 97/02920

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 6 B05D7/16 B05D7/00

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 6 B05D

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	DE 195 29 394 A (HERBERTS GMBH) 15. Februar 1996 in der Anmeldung erwähnt siehe das ganze Dokument ---	1
A	DE 195 41 461 A (KANSAI PAINT CO LTD ;SUZUKI MOTOR CO (JP)) 9. Mai 1996 siehe das ganze Dokument -----	1

☐ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E Älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

Z Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

9. Oktober 1997

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

29.10.97

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Brothier, J-A

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internat. Aktenzeichen

PCT/EP 97/02920

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
DE 19529394 A	15-02-96	KEINE	

DE 19541461 A	09-05-96	CA 2162210 A	08-05-96
		GB 2295335 A	29-05-96
		HU 74974 A	28-03-97
		JP 8206593 A	13-08-96
